



PULLEX RENOVIERUNG FÜR HOLZ



In unseren Adern fließt Farbe.



Schritt 1 – Vorbereitung



Schritt 2 – Grundieranstrich

PULLEX RENOVIERUNG

Mit dem speziellen PULLEX Renoviersystem erstrahlen alte und vergraute Holzfassaden, -fenster, -balkone und Holzbauteile im Handumdrehen wieder in neuem Glanz und das ohne mühsames Schleifen.

Die Pullex Renovierprodukte von ADLER sind abgestimmt auf die Besonderheiten des Holzuntergrundes. Zu unterscheiden sind dabei die sogenannten nicht-maßhaltigen Holzbauteile (z. B. Zäune, Verschalungen, Balkone usw.) und die maßhaltigen Bauteile (insbesondere Fenster und Türen). Je nach Untergrund gehen Sie bei der Renovierung zielgerichtet vor: Für die nicht-maßhaltigen Bauteile wählen Sie die Renovierung A, für maßhaltige Bauteile die Renovierung B.

Dadurch stellen Sie sicher, dass das Holz durch die fachgerechte Renovierung langfristig geschützt ist.

Nützen Sie das langjährig erprobte Pullex Renoviersystem für eine bequeme und perfekte Holzrenovierung. Die ADLER Qualität garantiert Ihnen Schutz und Schönheit für viele Jahre.

RENOVIERUNG A

(für nicht-maßhaltige Bauteile)

Mit Pullex Renovier-Grund sehen abgewitterte und unansehnliche Verschalungen, Balkone oder Vordächer in nur wenigen Arbeitsschritten wieder wie neu aus. Einfach bürsten, grundieren, lasieren – fertig.

Pullex Renovier-Grund egalisiert und hellt auf. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Trockenzeit ca. 12 Stunden.

VORBEHANDLUNG

Verwittertes, vergrautes Holz, alte Farbreste, Staub und Schmutz mit einer Bürstmaschine und Nylontopfbürste, bzw. Messingdrahtbürste abbürsten und im Anschluss entstauben.

GRUNDIERUNG*

1 x Pullex Renovier-Grund, stark saugende Holzbauteile 2 x „nass in nass“ streichen.

DECKANSTRICH

2 x Pullex Top-Lasur | Pullex Top-Mattlasur farbig, Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden, besonders geeignet sind die Farbtöne Lärche, Kiefer und Nuss.

* Auf tiefporigen Laubhölzern, z. B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern. Auf Exotenhölzern (wie Iroko) kann es aufgrund von Holzinhaltsstoffen zu einer Trocknungsverzögerung kommen.



Schritt 3 – Schlussanstrich

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.



ZU ADLER-TV

RENOVIERUNG B

(für maßhaltige Bauteile)

Pullex Renovier-Grund und Pullex Fenster-Lasur, das Renoviersystem von ADLER für abgewitterte Fenster und Türen mit Dünn- und Dickschichtlasur. Damit können Sie Ihre Fenster, Türen oder Fensterläden ohne großen Aufwand wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.

VORBEHANDLUNG

Nicht tragfähige, lose Anstriche entfernen (mit einem Farb- und Lackschaber abziehen), gut haftende Altanstriche anschleifen (Kö 60) und nachschleifen (Kö 120). Bei großflächigen Abblätterungen mit ADLER Abbeizer-Spray die zerstörte Beschichtung ablösen.

GRUNDIERUNG*

Nadelhölzer: 1 x Pullex Renovier-Grund, Trockenzeit ca. 12 Stunden

Laubhölzer: Farbton mit Pullex 3in1-Lasur an den Bestand angleichen.

DECKANSTRICH

Nadelhölzer: 2 x Pullex Fenster-Lasur im gewünschten Farbton.

Laubhölzer: 2 x Pullex Fenster-Lasur im Farbton „Natur für Laubhölzer“. Trockenzeit ca. 6 Stunden.





PULLEX RENOVIER-GRUND

Halbdeckender, holzverfestigender Spezialgrund auf Alkydharz-Lösemittelbasis. Zur Sanierung von alten, verwitterten Hölzern im Außenbereich.

- Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt
- Hellt fleckiges und dunkles Holz auf
- Grundierung und Aufhellung in einem Arbeitsgang!

Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l, 5 l und 10 l

Farbtöne:

Abhängig von dem gewählten Endfarbton der Lasur.

Ihr Händler berät sie gerne.

PULLEX TOP-LASUR PULLEX TOP-MATTLASUR

Tropfgehemmte Holzlasur speziell für die Sanierung von nicht-maßhaltigen Holzbauteilen in Kombination mit Pullex Renovier-Grund.

- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Füllig, tropfgehemmt
- Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt

Pullex Top-Mattlasur:

- Ausgezeichnete Verarbeitung durch verbesserte Tropfhemmung.
- Moderne stumpfmatte Oberflächen.

Gebindegrößen

Standardfarbtöne:

750 ml, 2,5 l, 5 l und 20 l

W30: 750 ml, 2,5 l und 10 l

Farbtöne:

- Basis W30 zum Tönen 50550
- Alle Endfarbtöne gemäß Pullex und Stylewood Holzfarbtonfächer

PULLEX FENSTER-LASUR

Profi-Fenster-Lasur speziell für Holzfenster und -türen in Kombination mit Pullex Renovier-Grund.

- Schnell trocknend, blockfest
- Seidenmatt
- Sehr wetterbeständig durch spezielle UV-Filter

Gebindegrößen:

750 ml und 2,5 l

Farbtöne:

- Basis W30 zum Tönen 50412
- Alle Endfarbtöne gemäß Pullex und Stylewood Holzfarbtonfächer

Renoviergrund:
Lärche
Schlusslasur:
Lärche



Renoviergrund:
Beige
Schlusslasur:
Sipo



Renoviergrund:
Beige
Schlusslasur:
Nuss



Renoviergrund:
Ocker
Schlusslasur:
ST 05/1 Rennmaus



Aufbaubeispiel Deckend:
Renoviergrund:
Grün
Deckanstrich:
RAL 6005 Moosgrün



ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
service@adler-farbenmeister.com · www.adler-farbenmeister.com · facebook.com/adlerlacke